

Technisches Datenblatt

COFOX PREMIUM PAPIER

superweiss, holzfrei, chlorfrei

Physikalische Werte	Referenz	Zielwert
Grammatur (g/m ²)	NF EN ISO 536	80
Dicke (µm)	NF EN ISO 534	109
Volumen (cm ³ /g)	NF EN ISO 534	1.36
Glätte Bendtsen (ml/min)	ISO 8791-2	120
Absolute Feuchte (% H ₂ O)	NF EN ISO 20287	4.5
Relative Feuchte (% in der Luft)	Sabre Messung	30
Formation (#)	Kajaani Bildung	87

Optische Werte	Referenz	Zielwert
Weisse (CIE)	NF ISO 11475	171
Weisse D65 (%)	ISO 2470-2	116
Opazität (%)	NF ISO 2471	93

Labels und Zertifizierungen

- ISO 14001 / Environmental
- ISO 9001 / Quality Systems
- ISO 9706 / Ageing Resistance

